

## DINGO Bambus Terrassendielen

### TECHNISCHE DATEN

<b>Ausführung:</b>	genutet, stirnseitig Nut und Feder roh oder geölt Verbindung durch rostfreie Stahl Halter (ca. 20 Halter und 20 Schrauben pro m <sup>2</sup> )
<b>Oberfläche:</b>	1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt beidseitig verwendbar geölt: rundum geölt mit WOCA Terrassenöl
<b>Maße:</b>	1850 x 137 x 20 mm+ 1850 x 155 x 20 mm
<b>Farbton:</b>	Makassar
<b>Bambusart:</b>	Phyllostachus Pubescens *
<b>Dichte:</b>	ca. 120 g/cm <sup>3</sup> *
<b>Härte:</b>	(EN1534): 9,5 kg/mm <sup>2</sup> *
<b>Brandschutzklasse:</b>	(EN13501-1): Bfl-1s *
<b>Elastizität:</b>	(EN 408): 10737 N/mm <sup>2</sup> *
<b>Bruchfestigkeit:</b>	(EN 408): 50,30 N/mm <sup>2</sup> *
<b>Wirksamkeit gegen Blaupilze:</b>	(EN 152): Klasse 0 *
<b>Dauerhaftigkeitsklasse:</b>	(EN 113/EN 350-1): Klasse 1 *
<b>Gebrauchsklasse:</b>	(EN335): Klasse 4 *
<b>Natürliche Dauerhaftigkeit:</b>	(EN 350 / ENV 807): Klasse 1 (EN 350 / EN 113): Klasse 1 *
<b>Dimensionsstabilität:</b>	Nach 24 Std. Tauchen in 20°C warmem Wasser: L: + 0,1 % - B: + 0,9 % *
<b>Fläche/Diele:</b>	0,253 m <sup>2</sup> + 0,287 m <sup>2</sup>
<b>Gewicht/Diele:</b>	ca. 5,5 kg + 6,3 kg
<b>Palettenmengen:</b>	192 / 168 Dielen – 48,66 / 48,17 m <sup>2</sup>
<b>Lieferfrist:</b>	ca. 6 Werkstage