

DINGO Bambus Bauplatten

Technische Details

Ausführung:	horizontale oder vertikale Lagen
Deckschichten:	horizontal oder vertikal oder DURABAM D
Härte:	ca. 4 kg/mm ² (EN 1534) *
Härte DURABAM D:	ca. 9,5 kg/mm ² (EN 1534) *
Dichte:	ca. 700 kg/m ³ *
Dichte DURABAM D:	ca. 1050 kg/m ³ *
Schwund- und Quellverhalten:	ca. 0,14 % per 1 % Holzfeuchteveränderung *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Klebstoff:	D3 wasserbeständig *
Farbtöne:	Bambus Natur und Kanu Braun
Farbtöne DURABAM D:	Honey und Marron
Lieferzeit:	ca. 6 Werktage

*Angaben des Herstellers