

## DINGO panneaux bambou

### Details techniques

<b>Exécution</b>	couches horizontales ou verticales
<b>Couches d`usure</b>	horizontales ou verticales ou <b>DURABAM D</b>
<b>Dureté</b>	environ 4 selon Brinell (4,0 N/mm <sup>2</sup> ) *
<b>Dureté DURABAM D</b>	environ 9,5 selon Brinell (9,5 N/mm <sup>2</sup> ) *
<b>Densité</b>	environ 700 kg/m <sup>3</sup> *
<b>Densité DURABAM D</b>	environ 1050 kg/m <sup>3</sup> *
<b>Stabilité</b>	environ 0,14 % par 1 % de variation d`humidité *
<b>Humidité</b>	environ (8+/-2) % *
<b>Classe d`émission</b>	0,01 mg/m <sup>3</sup> (E1 Standard: <0,124 mg/m <sup>3</sup> ) *
<b>Colle</b>	D3 étanche *
<b>Couleurs</b>	Bambou Nature et Brun Canoë
<b>Couleurs DURABAM D</b>	Honey et Marron
<b>Delai de livraison</b>	environ 6 jours

\* données du producteur