



DINGO parquet bambou DURABAM en 2-C et 3-C

Détails Techniques

Couches d` usure:	DURABAM 2-C: 4 mm, 3-C: 3 mm / avec chanfreins
Exécution:	2-C: 1 couche en bambou à contrechamp - 3-C: 2 couches en bambou, couche centrale à contrechamp
Surfaces:	huilé ou verni
Dimensions:	920/1830 x 96/142 x 10/13 mm
Couleurs:	Honey, Marron
Résistance:	Durabilité biologique Classe 5 (EN 350) *
Type de bambou:	Phyllostachys Pubescens *
Densité couches d` usure:	environ 1,05 g/cm ³ *
Dureté couches d` usure:	environ 9,5 kg/mm ² (EN 1534) *
Norme incendie:	Cfl-S1 (EN13501-1) *
Classe d` émission:	Classe E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Classe EO (<0,025 mg/m ³) sans formaldéhyde *
Classe d` emploi:	Classe 1 (EN 335) *
Stabilité:	environ (8+/-2) %
Pose:	2-C et 3-C: collage en plein – 3-C: (pose flottante)
Sol chauffant à l` eau chaude:	2-C: convenable Résistance thermique = 0,059 m ² .K/W *
Emballage de carton:	environ 2,212/1,56 m ² dimension de l` emballage (24/6 planchers)
Volume de carton:	environ 930/1840 x 380/150 x 70/90 mm
Poid de carton:	environ 17/16 kg
Delai de livraison:	environ 6 jours (sans samedi/dimanche)